

## 2К АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА 4+1



Обезжирить.



Грунтовка:отвердитель  
в соотношении 4:1 по объёму или  
по массе 100 гр:(14,5-16) гр.



Перед применением перемешать,  
ввести 25% AVE ОТВЕРДИТЕЛЬ для  
акриловой грунтовки, вновь перемешать.  
Затем продукт необходимо разбавить  
до рабочей вязкости AVE РАЗБАВИТЕЛЕМ  
для акриловой грунтовки от 10 до 20%,  
тщательно перемешать и отфильтровать.



**ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:**  
грунтовку необходимо использовать  
в течение 1-1,5 часов после смешивания  
с отвердителем.



**НАНЕСЕНИЕ:**  
краскораспылителем  
в 1-3 слоя.



**HVLP**  
1,6-2,0 мм  
2,0-4,0 бар



**ВЫДЕРЖКА:**  
10-15 минут  
20°C



**СУШКА:**  
4 часа при температуре 20°C,  
30 мин при 60°C, ИК-сушка — 15 мин.  
Перед нанесением последующих  
покрытий грунтовка шлифуется  
наждачной бумагой Р240-400 "по-сухому",  
Р600-1000 — "по-мокрому".



**2К АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА** применяется  
для выравнивания дефектов поверхности  
при ремонтной окраске кузова автомоби-  
ля. Позволяет получить выравни-  
вающее покрытие большой толщины без  
образования потеков. Обладает антикор-  
розионными свойствами. Грунтовку нано-  
сят на зашпатлеванную поверхность,  
отшлифованное старое покрытие.

**РАСХОД ГРУНТОВКИ:**  
на однослойное покрытие 100-160 г/м<sup>2</sup>

**СОСТАВ:** акриловый сополимер, пигмен-  
ты, наполнители, растворители, специаль-  
ные добавки.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**  
в закрытой оригинальной упаковке при  
температуре от +5°C до +30°C.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:**  
24 месяца при соблюдении  
условий хранения.

Производство: АО "Волжские Краски"  
Россия, 150044, г. Ярославль  
ул. Полушкина роща, 16  
Реализация и техническая поддержка:  
тел./факс (4852) 58-75-74, 58-76-54  
Оптовые продажи г. Москва:  
(495) 989-14-34 [www.safary215.ru](http://www.safary215.ru)  
(495) 767-90-14 [www.chimiplast.ru](http://www.chimiplast.ru)



**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕМОНТА**