



CRS

Система
Качественного
Ремонта
Автомобиля

CAR
REFINISH
SYSTEM



CRS Clearcoat 2K MS —

акриловый двухкомпонентный прозрачный лак качества MS (Medium Solid) со средним содержанием сухого вещества.

CRS Clearcoat 2K HS —

акриловый двухкомпонентный прозрачный лак качества HS (High Solid) с высоким содержанием сухого вещества.

CRS Clearcoat 2K прозрачный лак

предназначается для профессионального ремонта легковых автомобилей и имеет следующие особенности:

- обладает превосходным блеском и высокой прозрачностью;
- хорошо растекается;
- отлично полируется;
- имеет хорошие защитные свойства от атмосферных явлений, а также химических и механических воздействий;
- обладает хорошей защитой от ультрафиолетовых лучей;
- экономичен и прост в нанесении.

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. На рабочем месте нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства защиты органов дыхания.

Поверхность для нанесения:

Базовые эмали под лак серии CRS Base Coat

Расход материала — 80-120 г/м²

Условия хранения:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.
Объем 1 L

	MS	HS
 лак отвердитель разбавитель	100 % 50% (MS) 0-10 %	100 % 50% (HS) 0-10 %
 вязкость 4 мм, 20°C, DIN	17-20 сек	17-20 сек
 HVLP, RP 1,2-1,5 мм	2,0-2,5 бар	2,0-2,5 бар
 выдержка	5-10 мин. 2-3 слоя 50-70 мк	5-10 мин. 1,5-2 слоя 50-70 мк
 сушка 60°C 20°C	30 мин. 5-7 ч	50 мин. 5-7 ч

Полное высыхание — после остывания.
Время выдержки перед ускоренной сушкой — 15-20 мин.

Производство: АО "Волжские Краски"
Реализация и техническая поддержка:
Россия, 150044, г. Ярославль
ул. Полушкина роща, 16
тел./факс (4852) 58-75-74, 58-76-54
www.volgacoatings.ru

