



CRS

Система
Качественного
Ремонта
Автомобиля

CAR
REFINISH
SYSTEM

CRS Base Coat Эмаль базисная металлик

CRS Base Coat — эмаль готовых цветов «металлик» для двухслойной системы окраски легковых автомобилей. После нанесения на нее одного из прозрачных лаков CRS получается эффектное, блестящее, стойкое к атмосферным воздействиям, прочное лакокрасочное покрытие.

Эмаль предназначена для профессионального ремонта легковых автомобилей.

CRS-Base Coat в комплексе с прозрачным акриловым лаком серии **CRS Clearcoat** обладает следующими особенностями:
— легко наносится без образования так называемых «полос», «облаков» и «яблочности»;
— имеет высокую укрывистость;
— быстро сохнет;
— обладает хорошим блеском и насыщенностью цвета;
— позволяет добиваться высокой экономичности в работе

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. На рабочем месте нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства защиты органов дыхания.

Расход материала — 50-100 г/м²

Условия хранения:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0°C до +40°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.
Объем 1 L



Подготовка поверхности:

Поверхность перед нанесением эмали CRS Base Coat должна быть чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.



Вязкость готового к нанесению материала 15-17 сек (+20°C, ВЗ-4, d = 4мм)



Оборудование для нанесения:

Краскораспылитель с диаметром сопла 1,2-1,5 мм.
Давление распыления 2,5-5,0 атм.



Число слоёв

2-6 слоёв в зависимости от цвета эмали и конфигурации окрашиваемой поверхности (выдержка между слоями 5-10 мин)



Выдержка перед нанесением CRS 2K прозрачного лака 10-15 мин.



Условия нанесения:

Относительная влажность воздуха не более 75%.

Перед применением эмали CRS Base Coat тщательно перемешать. Наносить тонкими равномерными слоями.

Производство: АО «Волжские Краски»
Реализация и техническая поддержка:
Россия, 150044, г. Ярославль
ул. Полушкина роща, 16
тел./факс (4852) 58-75-74, 58-76-54
www.volgacoatings.ru

